

METALFINISH 60**335**

Omschrijving	2-componenten glanzende coating op basis van polyurethaan.
Toepassing	glanzende polyurethaan aflak voor reeds van primer voorziene ondergronden. Ook geschikt als coating voor vloeren.
Kenmerken	Uitstekend buitenduurzaam Goed krasvast Bestand tegen zwak agressieve chemicaliën Gering vuilaanhechtend Goed watervast Niet vergelend
Kleur	Ralkleuren en kleuren op aanvraag
Glans	glanzend
Basisgegevens	dichtheid : ca. 1,42 kg/l volumevaste stofgehalte : ca. 54% verdunner : 9017 stofdroog : 45 minuten overschilderbaar na minimaal : 16 uur overschilderbaar maximaal : 7 dagen (daarna opruwen) De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50% relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 80 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	Bij 30 micrometer, droge laagdikte: 17 m²/l bij 45 micrometer, droge laagdikte: 11,3 m²/l

METALFINISH 60**335****Verwerking**

Airmix, luchtspuit, kwast en roller

Kwast en Roller: Verdunning 9017**Airmix:**

verdunning	: 9017
percentage	: ca. 15 %
sputdruk	: airmix 70 bar
nozzle	: min. 0,011 inch
potlife	: ca. 6 uur

Luchtspuit:

verdunning	: 9007
percentage	: ca. 20 %
sputdruk	: min. 2,5 bar
nozzle	: min. 1,5 mm
potlife	: ca. 6 uur

Reinigen apparatuur : verdunner 9007
Verpakking : 2,5 – 5 – 10 en 20 liter

Droging

Bepaald bij 60 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50%.

stofdroog	: 45 minuten
kleefvrij	: 3 uur
hanteerbaar	: 12 uur
overschilderbaar	: 16 uur
doorgehard	: 7 dagen

Mengverhouding	Volume
Cronodur Metalfinish	80
Harder 070	20

Algemeen

Voor genoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkbild geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkbild, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

22 november 2009

Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN**Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.****e-mail: info@cronolin.nl**