

CROON COMBI-SNELGROND**297**

Omschrijving	Luchtdrogende snelgrond op basis van een speciaal gemodificeerde alkydhars en gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten en vulstoffen.
Toepassing	Het gronden en overgronden van hout en het overgronden van metalen ondergronden.
Kenmerken	Uitstekende vloe-eigenschappen. Snelle droging Eenvoudig te verwerken Goede weersbestendigheid Goed watervast Voldoet aan VOC 2010 Richtlijn EU-grenswaarde produkt Cat.A/i : 500 g/l (2010).Dit produkt bevat minder dan 500g/l VOS
Kleur	Wit en grijs
Glans	Halfmat
Basisgegevens	dichtheid : ca. 1,29 kg/l volumevast stofgehalte : ca. 50 % verdunner : 9008 stofdroog : ca. 30 minuten overschilderbaar na minimaal : ca. 4 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 60 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 40 micrometer, droge laagdikte: 11,5 m ² /l bij 30 micrometer, droge laagdikte: 15,2 m ² /l

Verwerking

Kwast en roller, airless spray

Snelgrond wordt bijvoorkeur onverdund aangebracht**Airlesspray:**

Verduunning : 9008
Percentage : 0 %
Nozzle : 0,013 inch
Spuitedruk : 130-150 bar

Reinigen gereedschappen : verdunner 9008
Verpakkingen : 0,75 - 2,5 - 5 - 10 en 20 liter

Droging

Bepaald bij 60 micrometer nat, bij 20° C en een RV van 50 %.
stofdroog : ca. 30 minuten
kleefvrij : ca. 60 minuten
hanteerbaar : ca. 2 uur
overschilderbaar : ca. 4 uur
doorgehard : niet van toepassing

Algemeen

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd.

Uitgave

16 oktober 2009
Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN
Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.
e-mail: info@cronolin.nl