

GRONDVERF P-972**296**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|---|---------------|------------------------|---|----------|-----------|---|------|-----------|---|-----------|------------------------------|---|------------|---------------------------|---|-----------|
| Omschrijving | Luchtdrogende grondverf op basis van een speciaal gemodificeerde alkydhars en gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten en vulstoffen. Voldoet aan de 2010 VOS wetgeving. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toepassing | Het gronden en overgronden van hout en van metalen ondergronden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenmerken | Uitstekende vloe-eigenschappen. Snelle droging Eenvoudig te verwerken Goede weersbestendigheid Goed watervast Bevat minder dan 300 gram VOS per liter verf | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur | Wit en grijs | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Glans | Halfmat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basisgegevens | <table><tr><td>dichtheid</td><td>:</td><td>ca. 1,30 kg/l</td></tr><tr><td>volumevast stofgehalte</td><td>:</td><td>ca. 52 %</td></tr><tr><td>verdunner</td><td>:</td><td>9008</td></tr><tr><td>stofdroog</td><td>:</td><td>ca. 3 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar na minimaal</td><td>:</td><td>ca. 18 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar maximaal</td><td>:</td><td>onbeperkt</td></tr></table> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 60 micrometer.</p> | dichtheid | : | ca. 1,30 kg/l | volumevast stofgehalte | : | ca. 52 % | verdunner | : | 9008 | stofdroog | : | ca. 3 uur | overschilderbaar na minimaal | : | ca. 18 uur | overschilderbaar maximaal | : | onbeperkt |
| dichtheid | : | ca. 1,30 kg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| volumevast stofgehalte | : | ca. 52 % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verdunner | : | 9008 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| stofdroog | : | ca. 3 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| overschilderbaar na minimaal | : | ca. 18 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| overschilderbaar maximaal | : | onbeperkt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Houdbaarheid | Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conditie | De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verbruik | bij 40 micrometer, droge laagdikte: 13 m ² /l bij 30 micrometer, droge laagdikte: 17 m ² /l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verwerking

Kwast en Roller

Grondverf P-972 wordt bijvoorkeur onverdund aangebracht

Reinigen gereedschappen : verdunner 9008
Verpakkingen : 0,75 - 2,5 - 5 - 10 en 20 liter

Droging

Bepaald bij 60 micrometer nat, bij 20° C en een RV van 50 %.

| | |
|------------------|-----------------------|
| stofdroog | : ca. 3 uur |
| kleefvrij | : ca. 4 uur |
| hanteerbaar | : ca. 12 uur |
| overschilderbaar | : ca. 18 uur |
| doorgehard | : niet van toepassing |

Algemeen

Voorname gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

16 mei 2000
Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN
Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.
e-mail: info@cronolin.nl